



Egginger Naturbaustoffe GmbH
Steinhiebl 2
D-94094 Malching
Fon: +49/8533/91898-0
Fax: +49/8533/91898-10
info@egginger-naturbaustoffe.de
www.lehm.com

Lehmstreichputz für Innen

12 kg Eimer: Reichweite ca. 60m²/Anstrich

3 kg Eimer: Reichweite ca. 15m²/Anstrich

Farbtöne: Schneeweiß, Champagner
untereinander mischbar, Zugabe von bis zu 5% (Gewicht) Pigmenten möglich

Anwendungsgebiet: Material zur Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich – zum Streichen von Tapeten, Gipskarton- und -faserplatten, Putzflächen, Mauerwerk und Holzwerkstoffplatten, sowie speziell auch für Lehmputz. In Feuchträumen nur bei guter Durchlüftung geeignet.

Eigenschaften: lösemittelfrei, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wasserlöslich

Zusammensetzung: Tonerden, Sand, Kreide, Marmormehl, Talkum, Kasein, Soda

Untergrund: Untergrund muss staubfrei, sauber, absolut trocken und tragfähig sein; ungeeignet sind glatte, nicht saugende Flächen z.B. Acryloberflächen, Kunststoffbeschichtungen; bei unsicheren Untergründen immer eine Probefläche von circa 2 m² anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen.

Bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz) ist ein Voranstrich mit Levita Kaseingrundierung erforderlich. Die Grundierung bindet die Putzoberfläche und gleicht die Saugfähigkeit aus, so dass ein gleichmäßiges Farbbild entsteht. Zugleich wird die Reichweite der Lehmfarbe durch die Grundierung etwas erhöht (ca. 5-10%).

Aufbereitung: mit Bohrmaschinenquirl Trockenpulver in angegebene Wassermenge einrühren, am Schluss kräftig durchrühren, nach Quellzeit von 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren; bei Bedarf noch Wasser zugeben.

0,75l Wasser pro 1kg Farbpulver bei schwach saugenden Untergründen

1,00l Wasser pro 1kg Farbpulver als Voranstrich bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz)

Verarbeitung: Verarbeitungstemperatur mindestens +8°C; geeignete Werkzeuge sind Pinsel, Flächenstreicher und Malerbürste; wünscht man bestimmte Strukturen, streicht man in den gewünschten Mustern und Richtungen. Die volle Deckkraft wird erst durch Trocknung erreicht. Um das Absetzen der Körnung zu vermeiden muss häufig umgerührt werden. Angerührten Streichputz möglichst am gleichen Tag, spätestens innerhalb 3 Tagen aufbrauchen

Entsorgung: Putzreste können kompostiert oder dem Hausmüll beigegeben werden

Farbtongenauigkeit: Lehmstreichputz besteht ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, daher lassen sich Farbtonabweichungen nicht ausschließen. Im Zweifelsfall ist vor Verarbeitung ein Muster anzulegen. Bewahren Sie einen Rest Farbpulver auf um kleinere Reparaturen durchführen zu können. Zwischen Lehmfarbe, Lehmstreichputz und Lehmedelputz mit gleicher Farbbezeichnung gibt es Abweichungen!

Lagerung: kühl, frostfrei und trocken in Pulverform mindestens 36 Monate haltbar

Den Angaben und Hinweise in dieser technischen Information ist Folge zu leisten. Sie ersetzen aber nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.