



Egginger Naturbaustoffe GmbH
 Steinhiebl 2
 D - 94094 Malching
 Fon: +49/8533/91898-0 Fax: /91898-10
 info@egginger-naturbaustoffe.de
 www.lehm.com

Streichputzzusatz

Macht aus der Levita Lehmfarbe eine körnige Strukturfarbe, die optisch wie ein Putz wirkt - in jeden Farbton der Lehmfarbe einmischbar!

Liefereinheiten,	1,2kg Säckchen für 12kg Lehmfarbe (Reichweite ca. 60m ² /Anstrich)
Reichweite	0,3kg Säckchen für 3kg Lehmfarbe (Reichweite ca. 15m ² /Anstrich)
Zusammensetzung	ausgewählte Sandkörnung
Einsatzbereich	Einsatzbereiche und Untergründe sowie notwendige Untergrundvorbereitung entsprechen den Angaben für die Levita Lehmfarbe
Aufbereitung	Zuerst sauberes, kaltes Wasser in einen Eimer geben (ca. 8,5l für 12kg Lehmfarbe, ca. 2,1l für 3kg Lehmfarbe), dann das Trockenpulver der Lehmfarbe langsam mit einem Rührquirl einrühren. Danach auch den Streichputzzusatz langsam einrühren. Dabei Staubbildung vermeiden. Wenn alles zusammen gefügt und viskos ist mindestens 4 Minuten kräftig rühren . Nach einer Quellzeit von ca. 30 Minuten nochmal kräftig durchrühren . Bei Bedarf kann durch zusätzliche Wasserzugabe eine etwas flüssigere Konsistenz erzielt werden. Um ein Absetzen der Körnung zu verhindern, sollte der Lehmstreichputz ab und an auch während der Verarbeitung durchgerührt werden. Die Lehmfarbe enthält keine Konservierungsmittel – deshalb nur so viel anrühren, wie am selben Tag verbraucht wird.
Verarbeitung	Zuerst die Ränder vorstreichen, immer nass in nass arbeiten. Der Lehmstreichputz kann mit der Rolle oder der Malerbürste verarbeitet werden. Mit der Farbrolle wird der Lehmstreichputz gleichmäßig, überlappend aufgetragen. Man sollte nicht zu viel Streichputz auf der Rolle haben. Bei Verarbeitung mit der Malerbürste wird der Streichputz im Kreuzschlag oder liegenden Achten aufgetragen, dadurch entsteht eine lebhaftige Pinselstrichstruktur. Die Wahl des Werkzeugs und die angewandte Streichtechnik haben unmittelbaren Einfluss auf das Ergebnis! In der Regel sind 2 Aufträge erforderlich. Die volle Deckkraft des Anstrichs zeigt sich erst nach vollständiger Trocknung.
Entsorgung	Materialreste zum Kompost oder Bauschutt geben
Hinweise	Angerührte Lehmfarbe / angerührter Streichputz ist aufgrund der Rezeptur ohne Konservierungsstoffe nur ca. 2 Tage verwendbar, kühl gelagert etwas länger. Danach entwickelt das Material einen intensiven Geruch. Auf keinen Fall sollte das Material noch verwendet werden, wenn es bereits deutlich riecht!
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig

Den Angaben und Hinweisen in dieser technischen Information ist Folge zu leisten. Sie ersetzen aber nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.